


CEWELD S3 Ni1Mo1/4

TYPE	NiMo-legierter Massivdraht für das UP-Schweißen von hochfesten Baustählen (< 500 MPa).	
ANWENDUNGEN	CEWELD® S3 Ni1Mo1/4 ist geeignet für hochfeste, vergütete Baustähle. Anwendung finden dieser Draht in der Offshore-Industrie, in der Rohrherstellung, in Behälter- und Apparatebau, im Schiffbau und im Stahlbau.	
EIGENSCHAFTEN	<p>CEWELD® S3 Ni1Mo1/4 ist eine NiMo-legierte Massivdrahtelektrode mit höherem Mn-Gehalt zum Unterpulverschweißen von hochfesten Feinkornstählen sowie Rohrstählen. Aufgrund des geringen Mo-Gehaltes besonders für den Einsatz bei Niedertemperaturanwendungen empfohlen. Bestens geeignet bei Anforderungen an die Sauerogasumgebung Ni < 1,0 %.</p> <p>Empfohlenes Schweißpulver ist unser CEWELD® FL 155 (ISO 14171-A: S 46 6 FB S3Ni1Mo0,2 / AWS 5.23: F8A8/P8-ENi5-Ni5)</p>	
KLASSIFIKATION	AWS	A 5.23: ENi5
	EN ISO	14171-A: S3Ni1Mo0,2

GEEIGNET FÜR	<p>Reh ≤ 500 MPa ISO 15608: 1.3, ~3.1, ~2.2, 2.1, 1.0580 to 1.0070, 1.8900 to 1.8905, 1.8930 to 1.8935, 1.8910 to 1.8915, 1.6217, 1.6210, 1.0481, 1.0482, 1.0551, 1.0553. S275N-S460N, S275NL-S460NL, S275M-S460M, S275ML-S460ML, P355N, P355NH, P460N, P460NH, P275NL1-P460NL1, P275NL2- P460NL2, L360NB, L415NB, L360MB-L450MB, L360QB-L450QB, ~S500QL... ASTM A 203 Gr. D, E; A 350 Gr. LF1, LF2, LF3; A 420 Gr. WPL3, WPL6; A 516 Gr. 60, 65, 70; A 572 Gr. 42, 50, 55, 60, 65; A 633 Gr. A, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 738 Gr. A; A 841 A, B, C; API 5 L X52, X60, X65, X52Q, X60Q, X65Q Oceanfit 52, Oceanfit 60, Oceanfit 65, Oceanfit 355, Oceanfit 420, Oceanfit 460, alform plate 460M; durostat 400, 450, 500, durostat B2</p>
--------------	--

ZULASSUNGEN

SCHWEISSPOSITIONEN



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
0.1	0.15	1.5	0.005	0.002	0.04	0.9	0.25	0.2

MECHANISCHE GÜTEWERTE

Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V				Hardness
				RT	-20°C	-40°C	-60°C	
580°C±15°C 10h	450	540	26	160	150	110	100	HRc
As Welded	490	580	26	160	140	120	100	HRc

RÜCKTROCKNUNG

Nicht erforderlich

GAS ACC. EN ISO 14175