



# CEWELD AA B350

<b>TYPE</b>	Fil fourré tubulaire cuivré hautement basique pour le soudage sous mélange Ar-CO2																
<b>APPLICATIONS</b>	Tuyauterie, construction navale, construction métallique et navale, construction mécanique. Métal déposé avec faible teneur en manganèse. Soudage des aciers Armco																
<b>PROPRIÉTÉS</b>	Métal déposé extrêmement résistant aux fissures, conditionné par le laitier basique. Faible taux de projections, élimination facile du laitier Bien adapté à l'assemblage d'aciers à haute teneur en carbone et au soudage de combinaisons critiques de métaux de base mixtes. Idéal choix métallurgique pour le soudage de réparation et la production ainsi que pour une utilisation comme couche tampon. Développé pour la réparation par soudage des tuyaux à l'aide de demi-coquilles																
<b>CLASSIFICATION</b>	AWS A 5.20: E61T-G EN ISO 17632-A: T 35 4 B M 1 H5 F-nr 6 FM 1																
<b>CONVIENT POUR</b>	Reh ≤ 350 MPa ISO 15608: 1.1, 1.2 1.0033, 1.0035, 1.0340, 1.0112, ...1.0426, 1.0473...1.0570 E155, S185, S235..S355, P235... P355 ASTM A284 Gr. C, D, A 830 M, A 516 M, A 299 M, A 573 M UNS G10220, SAE 1022 Armco Steels, Telar 75																
<b>AGRÉMENTS</b>	CE																
<b>POSITIONS DE SOUDAGE</b>																	
<b>TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Si</th> <th>Mn</th> <th>P</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.04</td> <td>0.6</td> <td>1.2</td> <td>0.015</td> <td>0.015</td> </tr> </tbody> </table>	C	Si	Mn	P	S	0.04	0.6	1.2	0.015	0.015						
C	Si	Mn	P	S													
0.04	0.6	1.2	0.015	0.015													
<b>PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Heat Treatment</th> <th rowspan="2">R<sub>P0,2</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">R<sub>m</sub> (MPa)</th> <th rowspan="2">A<sub>5</sub> (%)</th> <th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th> <th rowspan="2">Hardness</th> </tr> <tr> <th>-20°C</th> <th>-40°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As Welded</td> <td>350</td> <td>500</td> <td>27</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>HRc</td> </tr> </tbody> </table>	Heat Treatment	R <sub>P0,2</sub> (MPa)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness	-20°C	-40°C	As Welded	350	500	27	100	80	HRc
Heat Treatment	R <sub>P0,2</sub> (MPa)					R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%)		Impact Energy (J) ISO-V		Hardness						
		-20°C	-40°C														
As Welded	350	500	27	100	80	HRc											
<b>ETUVAGE</b>	Non requis																
<b>GAS ACC. EN ISO 14175</b>	M21																