


CEWELD AA R400

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|-----|-----|-------|-------|
| TYPE | De ultieme naadloze rutiel gevulde lasdraad voor de scheepsbouw E 71T-1 | | | | | | | | | | |
| TOEPASSINGEN | Scheepsbouw, staal- en vatenbouw, machinebouw en pijpwerk | | | | | | | | | | |
| EIGENSCHAPPEN | Naadloze gevulde draad met uitstekende laseigenschappen in alle posities. Dankzij het naadloze concept biedt deze draad volledige bescherming tegen vochtopname en kan hij voor langere tijd worden opgeslagen. CEWELD® AA R400 biedt de best mogelijke aanvoereigenschappen waardoor u langere toortsen kunt gebruiken. Toepasbaar voor hand- en (half)gemechaniseerd lassen. Goede prestaties tot -40°C. Laag spatverlies en uitstekende slaklossing. Ook uitstekend geschikt voor het lassen op keramische backingstrips. | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICATIE | AWS A 5.20: E71T-1M-J H4, A 5.20: E71T-1C-J H4, A 5.36: E71T1-M21A4-CS1-H4 EN ISO 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5, 17632-A: T 42 2 P C1 1 H5 F-nr 6 FM 1 | | | | | | | | | | |
| GESCHIKT VOOR | Reh ≤ 460 MPa (67 ksi) ISO 15608: 1.2 (275 < ReH < 360 MPa), 1.3 (ReH > 360 MPa < 460 MPa) 1.0409, 1.0421, 1.0426, 1.0429, 1.0430, 1.0436, 1.0473, 1.0481, 1.0482, 1.0484, 1.0505, 1.0545, 1.0546, 1.0562, 1.0566, 1.0570, 1.0578, 1.0581, 1.0582, 1.1138, 1.5419, 1.8948, 1.8900, 1.8901, 1.8902, 1.8903, 1.8905, 1.8907, 1.8910, 1.8912, 1.8915, 1.8917, 1.8930, 1.8932, 1.8935, 1.8937, 1.8970, 1.8971, 1.8972 10Ni14, 12Ni14, 11MnNi5-3, 13MnNi6-3, 15NiMn6, S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S450JO, S235J2-S355J2, S275N-S460N, S275M-S460M, P235GH- P355GH, P275NL1-P460NL1, P215NL, P265NL, P355N, P285NH-P460NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2- P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L450QB, L245MB-L450MB, GE200-GE240 AH32, AH36, AH40; DH32, DH36, DH40; EH32, EH36, EH40; FH32, FH36, FH40 ASTM A 203 Gr. D, E; A 350 Gr. LF1, LF2, LF3; A 420 Gr. WPL3, WPL6; A 516 Gr. 60, 65, 70; A 572 Gr. 42, 50, 55, 60, 65; A 633 Gr. A, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 738 Gr. A; A 841 A, B, C; API 5 L X52, X60, X65, X52Q, X60Q, X65Q Oceanfit 52, Oceanfit 60, Oceanfit 65, Oceanfit 355, Oceanfit 420, Oceanfit 460, alform plate 460M; durostat 400, 450, durostat B2 | | | | | | | | | | |
| GOEDKEURINGEN | Lloyds, TÜV: (19710), CE, DNV, BV | | | | | | | | | | |
| LASPOSITIES |  | | | | | | | | | | |
| TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">C</td> <td style="width: 25%;">Si</td> <td style="width: 25%;">Mn</td> <td style="width: 25%;">P</td> <td style="width: 25%;">S</td> </tr> <tr> <td>0.07</td> <td>0.5</td> <td>1.3</td> <td>0.015</td> <td>0.015</td> </tr> </table> | C | Si | Mn | P | S | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 0.015 | 0.015 |
| C | Si | Mn | P | S | | | | | | | |
| 0.07 | 0.5 | 1.3 | 0.015 | 0.015 | | | | | | | |
| MECHANISCHE WAARDEN | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%;">Heat Treatment</td> <td style="width: 20%;">Rp0,2 (MPa)</td> <td style="width: 20%;">Rm (MPa)</td> <td style="width: 10%;">A5 (%)</td> <td style="width: 20%;">Hardness</td> </tr> <tr> <td>As Welded</td> <td>550</td> <td>610</td> <td>25</td> <td>HRc</td> </tr> </table> | Heat Treatment | Rp0,2 (MPa) | Rm (MPa) | A5 (%) | Hardness | As Welded | 550 | 610 | 25 | HRc |
| Heat Treatment | Rp0,2 (MPa) | Rm (MPa) | A5 (%) | Hardness | | | | | | | |
| As Welded | 550 | 610 | 25 | HRc | | | | | | | |
| HERDROGEN | Not required | | | | | | | | | | |
| GAS ACC. EN ISO 14175 | M21, C1 | | | | | | | | | | |



CEWELD AA R400

AA R400 1,0MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|----------|---------------|
| D-200 | 20 (4x5) | 8720663423542 |

AA R400 1,2MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|----------|---------------|
| BS-300 | 16 | 8720663423573 |
| BS-300 | 16 | 8720663423580 |
| D-200 | 20 (4x5) | 8720663423559 |
| Drum | 250 | 8720663423566 |