



CEWELD E 6013 Root

| TYPE | Rutiel basisch beklede elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerd staal | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------|----------|-------------------------|------|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|
| TOEPASSINGEN | Scheepsbouw, constructiewerken, pijplassen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EIGENSCHAPPEN | CEWELD E 6013 Root is een dikke rutiel-basisch beklede elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerd staal met een treksterkte tot 510 MPa. Aanbevolen voor grondlagen in pijpleidingen vanwege de uitstekende laseigenschappen. Het lasmetaal heeft hoge mechanische eigenschappen en kan worden gebruikt voor een breed scala aan materialen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICATIE | <table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.1: E 6013</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>2560-A: E 38 2 RB 12</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>1</td> </tr> </table> | AWS | A 5.1: E 6013 | EN ISO | 2560-A: E 38 2 RB 12 | F-nr | 2 | FM | 1 | | | | | | | | |
| AWS | A 5.1: E 6013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN ISO | 2560-A: E 38 2 RB 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F-nr | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESCHIKT VOOR | <p>Rp < 380 MPa (52 ksi) ISO 15608: 1.1 ReH < 275 MPa, 1.2 275 < ReH < 360 MPa , (1.3 ReH > 360 MPa < 380MPa)</p> <p>1.0035, 1.0038, 1.0039, 1.0044, 1.0112, 1.0116, 1.0130, 1.0145, 1.0253, 1.0254, 1.0255, 1.0258, 1.0259, 1.0319, 1.0345, 1.0345, 1.0345, 1.0348, 1.0352, 1.0418, 1.0420, 1.0425, 1.0425, 1.0425, 1.0451, 1.0452, 1.0453, 1.0457, 1.0459, 1.0460, 1.0460, 1.0461, 1.0486, 1.0490, 1.0491, 1.0619, 1.1100, 1.0409, 1.0421, 1.0426, 1.0429, 1.0430, 1.0436, 1.0473, 1.0481, 1.0482, 1.0484, 1.0505, 1.0545, 1.0546, 1.0562, 1.0566, 1.0570, 1.0578, 1.0581, 1.0582, S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, A, B, D, E, A 32-E 36 ASTM A 106, Gr. A, B; A 283 Gr. A, C; A 285 Gr. A, B, C; A 501, Gr. B; A 573, Gr. 58, 65; A 633, Gr. A, C; A 711 Gr. 1013; API 5 L Gr. B, X42, X52</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOEDKEURINGEN | CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LASPOSITIES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>Si</th> <th>Mn</th> <th>P</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.5</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> </tr> </tbody> </table> | C | Si | Mn | P | S | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | S | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| MECHANISCHE WAARDEN | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Heat Treatment</th> <th rowspan="2">Rp0,2 (MPa)</th> <th rowspan="2">Rm (MPa)</th> <th rowspan="2">A5 (%)</th> <th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th> <th rowspan="2">Hardness</th> </tr> <tr> <th>-20°C</th> <th>0°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As Welded</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>25</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>HRc</td> </tr> </tbody> </table> | Heat Treatment | Rp0,2 (MPa) | Rm (MPa) | A5 (%) | Impact Energy (J) ISO-V | | Hardness | -20°C | 0°C | As Welded | 400 | 500 | 25 | 50 | 65 | HRc |
| Heat Treatment | Rp0,2 (MPa) | | | | | Rm (MPa) | A5 (%) | | Impact Energy (J) ISO-V | | Hardness | | | | | | |
| | | -20°C | 0°C | | | | | | | | | | | | | | |
| As Welded | 400 | 500 | 25 | 50 | 65 | HRc | | | | | | | | | | | |
| HERDROGEN | 140°C / 1 hr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAS ACC. EN ISO 14175 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CEWELD E 6013 Root

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------|---------------|
| E 6013 ROOT 2,5 X 300MM | Packaging | KG/unit | EanCode |
| | Can | 2,6 | 8720663400277 |
| E 6013 ROOT 3,2 X 350MM | Packaging | KG/unit | EanCode |
| | Can | 2,6 | 8720663400284 |
| E 6013 ROOT 4,0 X 450MM | Packaging | KG/unit | EanCode |
| | Can | 3,3 | 8720663400291 |