



CEWELD CuAl9Fe Tig

TYPE	Koper Aluminium lasdraad voor het lassen van Aluminium brons					
TOEPASSINGEN	Verbindingslassen of oplassen van aluminiumbrons. Oplassen van onderdelen die metaal op metaal slijtage ondergaan. Verbinden van staal met koperlegeringen, gietijzer en/of brons.					
EIGENSCHAPPEN	Speciaal gelegeerde koperdraad voor Mig Lassen. Het lasmetaal is een Cu-Al brons. Degelijke neersmelt zonder porositeiten.					
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.7: ERCuAl-A2				
	EN ISO	24373: Cu 6180 / CuAl10Fe				
	W.Nr.	2.0937				
	F-nr	36				
GESCHIKT VOOR	Suitable for seawater resistant applications. Joining steel to copper alloys, cast iron and or bronze. Excellent for metal spraying. Ship propellers, shipbuilding, pump building, shafts, guide grooves etc, UNS : C 60600 - C 61600 - C 68700, DIN : Cu Al5 - Cu Al8 - CuZn20Al2, Werkstoff Nr : 2.0916 - 2.0920 - 2.0960					
GOEDKEURINGEN						
LASPOSITIES						
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	Si	Fe	Cu	Zn	Pb	Al
	0.064	0.94	Rem.	0.007	0.015	9.21
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness	
	As Welded		500	35	140 HB	
HERDROGEN	Not required					
GAS ACC. EN ISO 14175	I1					



CEWELD CuAl9Fe Tig

CUAL9FE TIG 1,6 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663408914
CUAL9FE TIG 2,0 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663408945
CUAL9FE TIG 2,4 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663408969
CUAL9FE TIG 3,2 X 1000MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Tube	5	8720663409003